

DIBA© 151 EPOXY SLIJTLAAG

Omschrijving.

De DIBA© 151 Epoxy Slijtlaag is een 2-componenten vloercoating.

De DIBA© 151 Epoxy Slijtlaag is een slijtvaste, chemische resistente slijtlaag die eenvoudig kan worden aangebracht. EP MAN is reukarm, oplosmiddelvrij en uitstekend bestand tegen chemische en mechanische belasting.

Dit is een UV-bestendig systeem, extreem slijtvast en heeft een hoge mate van antislip, waardoor het speciaal geschikt is voor het antislip maken van gladdere oppervlaktes.

Technische gegevens.

Kleur	: zwart, rood, groen, blauw
% vaste stof gehalte	: 100%
Stofdroog	: Na ca. 16 uur.*
Beloopbaar	: Na 24 uur *
Laagdikte	: +/- 2 mm
Mechanische belastbaar	: Na 48 uur
Chemische belastbaar	: Na 7 dagen

Verwerkingsvoorwaarden.

Minimale temperatuur	: 5 C°
Optimale verwerk. Temperatuur	: Tussen 17 en 22 C°
RV (Relatieve luchtvochtigheid)	: Max. 85%
Temp. Ondervloer	: > dan 10 C° en 3C° boven dauwpunt
Vochtigheid ondergrond	: < 3%, gemeten met CM
Ondergrond	: Vrij van vervuiling en open structuur

Toepassingsgebied.

- Brugdekken
- Hellingbaan
- Laadperrons/-stations
- Verkeersbrug
- Parkeergelegenheden

Vier Kunststoffen

Opbouw vloersysteem.

- Reinigen ondergrond
- Eventueel grondlaag EP MAN
- Aanbrengen EP MAN
- Instrooien met mandurax



** Zie kleurenblad.

* Is sterk afhankelijk van temperatuur.

SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!



DIBA GROEP
VLOEREN MET EEN MISSIE